

PRO-LINE SPREJ NA ELEKTRONIKU

Pro-Line Electronic-Spray

POPIS

Plně syntetický a s plasty snášejší prostředek ve spreji pro čištění a údržbu znečištěných elektrosoučástek. Chrání elektronické součástky před korozí vytěsňováním vlhkosti a vody. Rozkladem oxidačních a sirtých povlaků snižuje kontaktní elektrický odpor, chrání elektronické součástky a zaručuje jejich provozní spolehlivost. Nepoškozuje plastové a gumové součástky. Rychleschnoucí prostředek nezanechává žádné zbytky a je bez obsahu silikonu.

VLASTNOSTI

- snižuje kontaktní elektrický odpor
- nezanechává žádné zbytky
- neutrální při kontaktu s gumou a plasty
- bez obsahu silikonu
- aplikace i s dózou otočenou dnem vzhůru
- infiltruje a vytlačuje vlhkost
- dobrá ochrana před korozí
- čistí znečištěné kontakty

TECHNICKÁ DATA

Báze	: syntetický olej	
Barva / vzhled	: modrá	
Forma	: kapalina, aerosol	
Zápach / vůně	: charakteristický	
Viskozita při +40 °C	: 49,5	mm ² /s
Viskozita při +100 °C	: 7	mm ² /s
Bod vzplanutí	: +201	°C DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	: -53	°C DIN ISO 3016
Index viskozity	: 145	
Ztráta odpařením (Noack)	: 2,1	% hmot. DIN ISO 2909
Specifický elektrický odpor při +20 °C	: 1,6 · 10 ⁹	Ohm.cm
Obsah vody	: 40	ppm DIN 51581
Neutralizační číslo	: 0,03	mg KOH/g DIN 51777 T1
Koroze na mědi	: 0 – 1	DIN 51809

OBLAST POUŽITÍ

Pro údržbu, ošetřování, čištění a ochranu všech elektrických součástek u vozidel, jako jsou zásuvky, svorkovnice, objímky žárovek, kabelové spojky, relé, rozdělovače zapalování, přerušovače, přepínače, póly akumulátorů, alternátory, pojistky, spouštěče, antény apod. Vhodný také pro mazání jemných mechanických součástek.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před montáží nastříkat součásti prostředkem a následně namontovat. U silně zkorodovaných součástí nechat účinné látky působit déle. Uvolněné korozivní zbytky odstranit utěrkou nebo kartáčkem. Díky vyklápěcímu stříkacímu nástavci je možno aplikovat prostředek s dokonalou přesností přímo na kontakty. Pokud je stříkací nástavec sklopený, je možná plošná aplikace prostředku. Lze stříkat i s dózou otočenou dnem vzhůru.

Poznámka: po aplikaci prostředku nechat součástky cca 10 minut odvětrat, než budou opět připojeny do elektrického okruhu ke zdroji napětí.

DOSTUPNÁ BALENÍ

400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 7386	D-GB-I-E-P
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 9913	GB-DK-FIN-N-S
400 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 20674	D-NL-F-GR-RUS

