



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX AK 2G

Dátum: 16.7.2017

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie plastického maziva DYNAMAX AK 2G.

Charakteristika:

DYNAMAX AK 2G je plastické mazivo vyrobené s použitím komplexného hlinitého spevňovadla a vysoko kvalitného rafinovaného základového oleja. Obsahuje antioxidačné prísady zlepšujúce antikoročné vlastnosti, s prídavkom grafitu pre zaistenie elektrickej vodivosti a ochranou proti zadretiu..

Použitie:

Plastické mazivo DYNAMAX AK 2G je určené na mazanie valivých a klzných ložísk, pracujúcich pri zvýšených tlakoch. Doporučená prevádzková teplota je od -25°C do +120°C (pri pravidelnom premazávaní až do +140°C).

Špecifikácie:

DIN 51502: KF2K – 25
ISO 6743-9: L-XCCHB 2

2. Technické parametre výrobku

Trieda konzistencie NLGI	2
Viskozita základového oleja pri 40°C [cSt]	150
Penetrácia pri 25°C, 60 cyklov 0,1 mm	280 - 300
Bod skvapnutia [°C], min.	220
Korózia na ocel' (70°C/5h)	neprítomna
Korózia na meď (70°C/5h), [stupeň]	1
Vylučovanie oleja (60°C/24h), [%]	8
Odolnosť voči vypieraniu vodou 79°C [%]	2
Oxidačná stabilita, 100h/100°C, pokles tlaku [kPa]	30



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 16.7.2017

3. Skladovanie:

Plastické mazivo DYNAMAX AK 2G sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +45°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 2 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy plastického maziva DYNAMAX AK 2G je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, eurovat@eurovat.sk

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené