

# Eni i-Sint tech P 5W-30



## POUŽITÍ

**Eni i-Sint tech P 5W-30** je syntetické mazivo navržené tak, aby splňovalo požadavky zážehových nebo vznětových motorů Peugeot a Citroën osobních automobilů nebo užitkových vozidel, které jsou provozovány v souladu s postupy údržby předepsanými jejich výrobcí.

## VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA

- Speciální aditivace **Eni i-Sint tech P 5W-30** (Low SAPS) je navržena a formulována tak, aby poskytovala automobilům se vznětovými motory nejvyšší ochranu filtrů pevných částic (DPF) z hlediska účinnosti a zabránění ucpávání.
- Produkt poskytuje velké preventivní opatření proti opotřebení a zajišťuje maximální ochranu motoru i za nejtěžších provozních podmínek při zachování dobrého výkonu po celou dobu životnosti motoru.
- Viskozimetrické vlastnosti jeho formulace umožňují správné mazání motoru, čímž účinně snižují tření a významně přispívají k úsporám paliva při současném snižování emisí oxidu uhličitého (CO<sub>2</sub>).
- **Eni i-Sint tech P 5W-30** zajišťuje díky svým vlastnostem tekutosti, vynikající studené starty a nejlepší mazání mechanických součástí motoru i při obzvláště nízkých teplotách.
- Produkt je oficiálně schválen společností PSA podle jejich standardní specifikace B71 2290 z roku 2019. Jeho vylepšená formulace pomáhá předcházet nebo snižovat abnormální spalování paliva zvané Low Speed Pre-Ignition (LSPI), které může způsobovat hlasité klepání a v nejzávažnějších případech značné poškození motoru (např. zlomené písty, pístní kroužky, ojnice a zapalovací svíčky).

## SPECIFIKACE

- ACEA C2
- PSA B71 2290 (Approved)



# Eni i-Sint tech P 5W-30



## CHARAKTERISTIKY

| Vlastnost            | Metoda      | Měrné jednotky     | Typické |
|----------------------|-------------|--------------------|---------|
| Hustota při 15°C     | ASTM D 4052 | kg/m <sup>3</sup>  | 846     |
| Viskozita při 100°C  | ASTM D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 10.1    |
| Viskozitní index     | ASTM D 2270 | -                  | 175     |
| Viskozita při - 30°C | ASTM D 5293 | mPa.s              | 6400    |
| Bod vzplanutí COC    | ASTM D 92   | °C                 | 228     |
| Bod tuhnutí          | ASTM D 5950 | °C                 | -36     |
| Číslo alkality (BN)  | ASTM D 2896 | mg KOH/g           | 6.7     |

